Revêtement hydrofuge coloré
en phase aqueuse destiné à la rénovation des toitures



Passe avec succès les tests :
- Arrachement
- Microporosité
- Imperméabilité
- Vieillissement accéléré

Mise en oeuvre :

- Les parties non adhérents doivent être éliminées (mousses, algues, lichens, etc...)
- Pour le nettoyage il faut utiliser un procédé humide avec un appareil en moyenne ou haute pression pour élilminer les souillures grasses, la polution athmosphérique, etc...
- Traiter impérativement la surface, même parfaitement propre, avec PROTECH ONE Mouss
- Il est imprétif d'appliquer auparavent une couche de fixateur sur les supports friables ou non poreux.

Application :

Application du revêtement coloré PROTECH ONE Color en deux couches (espacées de 30 minutres minimum)
1ère couche diluée à l'eau jusqu'à 10%
2ème couche : appliquez le produit pur sans diluer

> Améliore le ruissèlement dû au gel
> Redonne un aspect satiné dû à son caractère hydrofuge
> Prolonge durablement la vie de votre toiture.

Consommation moyenne suivant la porosité du support :

1kg = environ 3 m² pour l'ensemble de l'application

Caractéristiques principales :

Aspect :	Satin (Brillant spéculaire à 85° : 25% +/-5%)
Teinte :	Brun Grizzly, Gris ardoise, Noir bleuté, Ocre provençal, Rouge oxy
Densité :	1,13 +/- 0,03
Séchage :	Hors poussière 30 minutes
Recouvrable :	1 heure
Extrait Sec Poids :	37% +/- 3
Extrait Sec Volume :	29% +/- 3
Viscosité :	117 ku +/- 3 krebs
Rendement moyen :	2,6 m²/kg soit environ 100 microns par couche
Conditionnement :	Bidon de 15 kg
Conservation :	A l'abri du gel, dans un endroit sec et à une temparature comprise entre 5°C et 35°C. Refermer hermétiquement après chaque utilisation.
Classification AFNOR :	(NTC 36-005) Famille 1 - Classe 7b2